



TOEPASSING

Voor het plamuren van gaten, scheurtjes en oneffenheden op gegrond houtwerk (binnen), stucwerk, beton en gegrond ijzerwerk (binnen en buiten). Met Bolivia Acryl Rapid Plamuur kan in korte tijd meerdere lagen per dag aangebracht worden (nat in nat) en is zeer goed schuurbaar. Buiten dient de Bolivia Acryl Rapid Plamuur onmiddellijk na droging overgeschilderd te worden.

BESCHRIJVING

Bolivia Acryl Rapid Plamuur is een zeer snel drogende reparatieplamuur op waterbasis. Voor het plamuren van gaten, scheurtjes en oneffenheden op gegrond houtwerk (binnen), stucwerk, beton en gegrond ijzerwerk (binnen en buiten). Scheuroverbruggend ook bij grotere laagdiktes tot ca. 1 mm natte laagdikte. Te schuren na 1-2 uur. Over te lakken met dispersieverven, acryl- en kunstharlakken.



EIGENSCHAPPEN

Kleur:	wit
Toepassing:	binnen en buiten
Geschikt voor:	hout, staal, steen, beton en stucwerk
Laagdikte:	scheurvrij \approx 1 mm
Flampunt:	niet vast te stellen
Soortelijk gewicht:	1,95 kg/l
Vaste stofgehalte:	ca. 77 gew.%
Uitgehard:	na ca. 1-2 uur, sterk afhankelijk van temperatuur, RV en laagdikte.
Schuurbaar:	na ca. 1-2 uur, sterk afhankelijk van temperatuur, RV en laagdikte.
Overschilderbaar:	na ca. 1-2 uur, sterk afhankelijk van temperatuur, RV en laagdikte.
Verpakking:	400 gram, 1,3 kg en koker 600 gram.
Houdbaarheid in bus:	2 jaar bij temperatuur tussen 5°C en 25°C, in originele onaangebroken verpakking. Koel en vorstvrij opslaan.

APPLICATIEGEGEVENS

- Verwerkingsmethode: plamuurmes
- Type verdunning: gebruiksklaar
- Condities: temperatuur $>5^{\circ}\text{C}$
- Aanbevolen laagdikte: scheurvrij \approx 1 mm
- Schoonmaken gereedschap: direct na gebruik met water.



BEHANDELING ALGEMEEN

De ondergrond dient vrij van stof, vuil en vet te zijn. Loszittende delen verwijderen.
Oude intacte verflagen eerst aanschuren. Voor buiten toepassing geldt: direct na droging afwerken.

BEHANDELING HOUT

Nieuw hout en kale plekken eerst van een grondlaag voorzien en vervolgens plamuren.
Na droging en schuren afwerken met gewenst systeem.

BEHANDELING IJZER

IJzer voor het plamuren goed roestwerend gronden, daarna plamuren.
Na droging en schuren afwerken met gewenst systeem.

BEHANDELING BETON / STUCWERK

Beton moet minimaal 28 dagen oud zijn, (sterk zuigende) oppervlakken behandelen met geschikt voorstrijkmiddel. Nieuw stucwerk is vaak nog vochtig, dit verstoort de droging, daarom eerst goed laten drogen.